ARAN

FICHA TÉCNICA

Composición:	100% **Poliolefina**
Ancho:	**140** cm
Peso:	450 g/ml 320 g/m2
Resistencia a la abrasión:	UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 40.000 Martindale ciclos
Pilling:	UNE-EN 14465:2004+A1:2007 UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5
Solidez a la luz:	UNE-EN ISO 105-B02:2001+A1:2002. Método 2 6/7 (escala1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior.
Solidez al frote:	En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
Resistencia al rasgado:	UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 350 N Trama: 280 N
Absorción acústica:	UNE-EN ISO 10534-2:2002 Valor máximo de absorción acústica: > 0,9
Disipativo electroestático:	EN 61340-5-1:2007
Disipador de carga:	UNE-EN 1149-3:2004
Inflamabilidad:	UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003 clasificación P-c USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1. Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.
Autobuses:	Reglamento nº118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Igualdad de color:	De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%)
Mantenimiento:	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.