MICROFIBRA

FICHA TÉCNICA

Composición:	100% **Poliéster**
Ancho:	**160** cm
Peso:	165 g/m2

CONCEPTO	NORMA	LONGITUDINAL	TRANSVERSAL
Resistencia a la rotura:	UNE 40.085-75	439,3 N	507,1 N
Alargamiento a la rotura:	UNE 40.085-75	117%	77,35%
Resistencia al desgarro:	UNE 40.404	23,3 N	27,3 N
Resistencia al deslizamiento de las costuras:	B.S. 3320-88	1,75 mm	1,81 mm
Estabilidad dimensional al lavado doméstico:	Lavado hecho según ISO 6330-5 A ISO-5077/1984	0,20%	0,20%
Resistencia al pilling:	ISO 12945-2/97	Valoración 4	
Resistencia a la abrasión (MARTINDALE):	B.S. 5690	+ 20.000 Ciclos	
ENSAYO DE COMBUSTIBILIDAD PARA MOBILIARIO			
Método del cigarrillo:	BS-5852	PASA	
CARACTERÍSTICAS DEL COLOR			
Solidez de la tintura al frote:	ISO-105-X12	4-5 Excelente	
Solidez de la tintura al lavado:	ISO-105-C	4-5 Excelente	
Solidez de la tintura a la luz XENOTEST:	UNE 40.187	4-5 Bueno	
TRATADO CON UN PRODUCTO ANTIMANCHAS			
Mantenimiento:	Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas, utilizar un paño húmedo con jabón neutro adecuado para la limpieza de productos de tapicería.		